

FICHA TÉCNICA DE TECIDO

TECIDO:	31750		
USO FINAL:	Roupa de trabalho		
DESCRIÇÃO DO TECIDO		CARACTERÍSTICAS	
Composição(UNE 40110:1994):	65% Poliéster 35% Algodão		
Ligamento(UNE 40017:1982 e UNE 40161:1980):	Sarja 2x1		
Peso acabado(UNE-EN 12127:1998):	200 g/m ²		
Titulo dos fios(ISO 7211-5:1984):	Teia Ne20 Trama Ne20		
Densidade(UNE-EN 1049-2:95):	Teia 40/cm Trama 24/cm		
Largura:	160 cm		
COMPORTAMENTO FISICO		Teste Utilizado	Resultados
Resistência à rotura:	Teia	UNE-EN ISO 13934-1:1999 Tiras	1700 N
	Trama		880 N
Resistência ao rasgo:	Teia	ASTM D 1424:2007	56 N
	Trama		41 N
Estabilidade dimensional à lavagem e secagem doméstica:	Teia	UNE-EN ISO 5077:2008+ERRATUM:2008	-1,00%
	Trama		-0,90%
Pilling:	UNE-EN ISO 12945-2:2001		04-Mai
COMPORTAMENTO DA COR		Teste Utilizado	Resultados
Solidez do tinto à fricção:	Seco	UNE-EN ISO 105-X12:2003	4-5
	Húmido		4
Solidez do tinto à lavagem:	Degradação da cor	UNE-EN ISO 105-C06:1997+AC2009	5
	Descarga de cor		4-5
Solidez do tinto ao suor ácido:	Degradação da cor	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	5
	Descarga de cor		4-5
Solidez do tinto ao suor alcalino:	Degradação da cor	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	5
	Descarga de cor		4-5
Solidez do tinto à luz artificial:	UNE-EN ISO 105-B02:2001- Método 2		4-5
Solidez do tinto ao branqueamento com peróxido:	UNE-EN ISO 105-N02:1993		4-5
As características podem variar dentro das tolerâncias comerciais			
Condições de lavagem: 			