

SCHEDA TECNICA DEL TESSUTO

TESSUTO:	32900		
USO FINALE:	Abbigliamento da lavoro		
DESCRIZIONE DEL TESSUTO		CARATTERISTICHE	
Composizione (UNE 40110:1994):		100% Cotone	
Legatura (UNE 40017:1982 e UNE 40161:1980):		Gabardine 3x1	
Grammatura finale (UNE-EN 12127:1998):		300 g/m ²	
Fili (ISO 7211-5:1984):		Ordito Ne12 Trama Ne10	
Densità (UNE-EN 1049-2:95):		Ordito 35/cm Trama 19/cm	
Altezza:		160 cm	
COMPORAMENTO FISICO		Test Utilizzato	Risultati
Resistenza alla rottura:	Ordito	UNE-EN ISO 13934-1:1999 Strisce	1550 N
	Trama		850 N
Resistenza allo strappo:	Ordito	ASTM D 1424:2007	49 N
	Trama		37 N
Stabilità dimensionale al lavaggio e all'asciugatura domestica:	Ordito	UNE-EN ISO 5077:2008+ERRATUM:2008	-1,20%
	Trama		-0,80%
Pilling:		UNE-EN ISO 12945-2:2001	4
COMPORAMENTO DEL COLORE		Test Utilizzato	Risultati
Resistenza della tinta allo sfregamento:	Secco	UNE-EN ISO 105-X12:2003	4-5
	Umido		4
Resistenza della tinta al lavaggio:	Degradazione del colore	UNE-EN ISO 105-C06:1997+AC2009	4-5
	Scarico del colore		4-5
Resistenza della tinta al sudore acido:	Degradazione del colore	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	5
	Scarico del colore		4-5
Resistenza della tinta al sudore alcalino:	Degradazione del colore	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	5
	Scarico del colore		4-5
Resistenza della tinta alla luce artificiale:		UNE-EN ISO 105-B02:2001- Metodo 2	3-4
Resistenza della tinta allo sbiancamento con perossido:		UNE-EN ISO 105-N02:1993	4
Le caratteristiche possono variare all'interno delle tolleranze commerciali			
Condizioni di lavaggio:			