

SCHEMA TECNICA DEL TESSUTO

TESSUTO:		33550	
USO FINALE:		Abbigliamento da lavoro	
DESCRIZIONE DEL TESSUTO		CARATTERISTICHE	
Composizione (UNE 40110:1994):		100% Cotone	
Legatura (UNE 40017:1982 e UNE 40161:1980):		Gabardine 3x1	
Grammatura finale (UNE-EN 12127:1998):		340 g/m ²	
Fili (ISO 7211-5:1984):		Ordito Ne8 Trama Ne8	
Densità (UNE-EN 1049-2:95):		Ordito 27/cm Trama 15/cm	
Altezza:		160 cm	
COMPORAMENTO FISICO		Test Utilizzato	Risultati
Resistenza alla rottura:	Ordito	UNE-EN ISO 13934-1:1999 Strisce	1600 N
	Trama		870 N
Resistenza allo strappo:	Ordito	ASTM D 1424:2007	50 N
	Trama		38 N
Stabilità dimensionale al lavaggio e all'asciugatura domestica:	Ordito	UNE-EN ISO 5077:2008+ERRATUM:2008	-1,50%
	Trama		-1,20%
Pilling:		UNE-EN ISO 12945-2:2001	4
COMPORAMENTO DEL COLORE		Test Utilizzato	Risultati
Resistenza della tinta allo sfregamento:	Secco	UNE-EN ISO 105-X12:2003	4-5
	Umido		4
Resistenza della tinta al lavaggio:	Degradazione del colore	UNE-EN ISO 105-C06:1997+AC2009	4-5
	Scarico del colore		4-5
Resistenza della tinta al sudore acido:	Degradazione del colore	UNE-EN ISO 105-E04:2009+ERRATUM2009	4-5
	Scarico del colore		4
Resistenza della tinta al sudore alcalino:	Degradazione del colore	UNE-EN ISO 105-E04:2009+ERRATUM2009	4-5
	Scarico del colore		4
Resistenza della tinta alla luce artificiale:		UNE-EN ISO 105-B02:2001- Metodo 2	4
Resistenza della tinta allo sbiancamento con perossido:		UNE-EN ISO 105-N02:1993	4
Le caratteristiche possono variare all'interno delle tolleranze commerciali			
Condizioni di lavaggio:     			