

SCHEDA TECNICA DEL TESSUTO

TESSUTO:		9119	
USO FINALE:		Abbigliamento da lavoro	
DESCRIZIONE DEL TESSUTO		CARATTERISTICHE	
Composizione (UNE 40110:1994):		70% Cotone 30 % Poliestere	
Legatura (UNE 40017:1982 e UNE 40161:1980):		Oxford	
Grammatura finale (UNE-EN 12127:1998):		130 g/m ²	
Fili (ISO 7211-5:1984):		Ordito Ne45 Trama Ne16	
Densità (UNE-EN 1049-2:95):		Ordito 41/cm Trama 18/cm	
Altezza:		150 cm	
COMPORAMENTO FISICO		Test Utilizzato	Risultati
Resistenza alla rottura:	Ordito	UNE-EN ISO 13934-1:1999 Strisce	950 N
	Trama		510 N
Resistenza allo strappo:	Ordito	ASTM D 1424:2007	25 N
	Trama		18 N
Stabilità dimensionale al lavaggio e all'asciugatura domestica:	Ordito	UNE-EN ISO 5077:2008+ERRATUM:2008	-2,00%
	Trama		-2,00%
Pilling:		UNE-EN ISO 12945-2:2001	4-5
COMPORAMENTO DEL COLORE		Test Utilizzato	Risultati
Resistenza della tinta allo sfregamento:	Secco	UNE-EN ISO 105-X12:2003	4
	Umido		3-4
Resistenza della tinta al lavaggio:	Degradazione del colore	UNE-EN ISO 105-C06:1997+AC2009	5
	Scarico del colore		4-5
Resistenza della tinta al sudore acido:	Degradazione del colore	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	4
	Scarico del colore		3-4
Resistenza della tinta al sudore alcalino:	Degradazione del colore	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	4
	Scarico del colore		3-4
Resistenza della tinta alla luce artificiale:		UNE-EN ISO 105-B02:2001- Metodo 2	4
Resistenza della tinta allo sbiancamento con perossido:		UNE-EN ISO 105-N02:1993	3-4
Le caratteristiche possono variare all'interno delle tolleranze commerciali			
Condizioni di lavaggio: 			