

SCHEMA TECNICA DEL TESSUTO

TESSUTO:	64513		
USO FINALE:	Abbigliamento da lavoro		
DESCRIZIONE DEL TESSUTO	CARATTERISTICHE		
Composizione (UNE 40110:1994):	60% Cotone 40% Poliestere		
Legatura (UNE 40017:1982 e UNE 40161:1980):	Gabardine 2x2		
Grammatura finale (UNE-EN 12127:1998):	315 g/m ²		
Fili (ISO 7211-5:1984):	Ordito Ne10 Trama Ne10		
Densità (UNE-EN 1049-2:95):	Ordito 35/cm Trama 18/cm		
Altezza:	160 cm		
COMPORAMENTO FISICO	Test Utilizzato	Risultati	
Resistenza alla rottura:	UNE-EN ISO 13934-1:1999 Strisce	Ordito	2100 N
		Trama	1000 N
Resistenza allo strappo:	ASTM D 1424:2007	Ordito	46 N
		Trama	28 N
Stabilità dimensionale al lavaggio e all'asciugatura domestica:	UNE-EN ISO 5077:2008+ERRATUM:2008	Ordito	-1,90%
		Trama	-1,50%
Pilling:	UNE-EN ISO 12945-2:2001	4-5	
COMPORAMENTO DEL COLORE	Test Utilizzato	Risultati	
Resistenza della tinta allo sfregamento:	UNE-EN ISO 105-X12:2003	Secco	4-5
		Umido	4
Resistenza della tinta al lavaggio:	UNE-EN ISO 105-C06:1997+AC2009	Degradazione del colore	4-5
		Scarico del colore	4-5
Resistenza della tinta al sudore acido:	UNE-EN ISO 105-E04:2009+ERRATUM2009	Degradazione del colore	5
		Scarico del colore	4-5
Resistenza della tinta al sudore alcalino:	UNE-EN ISO 105-E04:2009+ERRATUM2009	Degradazione del colore	5
		Scarico del colore	4-5
Resistenza della tinta alla luce artificiale:	UNE-EN ISO 105-B02:2001- Metodo 2	6	
Resistenza della tinta allo sbiancamento con perossido:	UNE-EN ISO 105-N02:1993	4-5	
Le caratteristiche possono variare all'interno delle tolleranze commerciali			
Condizioni di lavaggio:			