

## SCHEDA TECNICA DEL TESSUTO

<b>TESSUTO:</b>	30170		
<b>USO FINALE:</b>	Abbigliamento da lavoro		
<b>DESCRIZIONE DEL TESSUTO</b>		<b>CARATTERISTICHE</b>	
Composizione(UNE 40110:1994):		65% Poliestere 35% Cotone	
Legatura (UNE 40017:1982 e UNE 40161:1980):		Gabardine 2x1	
Grammatura finale (UNE-EN 12127:1998):		170 g/m <sup>2</sup>	
Fili (ISO 7211-5:1984):		Ordito Ne30 Trama Ne30	
Densità (UNE-EN 1049-2:95):		Ordito 52/cm Trama 28/cm	
Altezza:		160 cm	
<b>COMPORAMENTO FISICO</b>		<b>Test Utilizzato</b>	<b>Risultati</b>
Resistenza alla rottura:	Ordito	UNE-EN ISO 13934-1:1999 Strisce	1540 N
	Trama		780 N
Resistenza allo strappo:	Ordito	ASTM D 1424:2007	54 N
	Trama		39 N
Stabilità dimensionale al lavaggio e all'asciugatura domestica:	Ordito	UNE-EN ISO 5077:2008+ERRATUM:2008	-1,30%
	Trama		-1,10%
Pilling:		UNE-EN ISO 12945-2:2001	4-5
<b>COMPORAMENTO DEL COLORE</b>		<b>Test Utilizzato</b>	<b>Risultati</b>
Resistenza della tinta allo sfregamento:	Secco	UNE-EN ISO 105-X12:2003	4-5
	Umido		4
Resistenza della tinta al lavaggio:	Degradazione del colore	UNE-EN ISO 105-C06:1997+AC2009	5
	Scarico del colore		4-5
Resistenza della tinta al sudore acido:	Degradazione del colore	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	5
	Scarico del colore		4-5
Resistenza della tinta al sudore alcalino:	Degradazione del colore	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	5
	Scarico del colore		4-5
Resistenza della tinta alla luce artificiale:		UNE-EN ISO 105-B02:2001- Metodo 2	4-5
Resistenza della tinta allo sbiancamento con perossido:		UNE-EN ISO 105-N02:1993	4-5
Le caratteristiche possono variare all'interno delle tolleranze commerciali			
Condizioni di lavaggio:			