

## SCHEDA TECNICA DEL TESSUTO

<b>TESSUTO:</b>	39022		
<b>USO FINALE:</b>	Abbigliamento da lavoro		
<b>DESCRIZIONE DEL TESSUTO</b>	<b>CARATTERISTICHE</b>		
Composizione (UNE 40110:1994):	65% Poliestere 35% Cotone		
Legatura (UNE 40017:1982 e UNE 40161:1980):	Popline 1x1		
Grammatura finale (UNE-EN 12127:1998):	115 g/m <sup>2</sup>		
Fili (ISO 7211-5:1984):	Ordito Ne45 Trama Ne45		
Densità (UNE-EN 1049-2:95):	Ordito 40/cm Trama 30/cm		
Altezza:	150 cm		
<b>COMPORAMENTO FISICO</b>	<b>Test Utilizzato</b>	<b>Risultati</b>	
Resistenza alla rottura:	Ordito Trama	UNE-EN ISO 13934-1:1999 Strisce	1000 N
			500 N
Resistenza allo strappo:	Ordito Trama	ASTM D 1424:2007	26 N
			18 N
Stabilità dimensionale al lavaggio e all'asciugatura domestica:	Ordito Trama	UNE-EN ISO 5077:2008+ERRATUM:2008	-0,80%
			-0,70%
Pilling:	UNE-EN ISO 12945-2:2001	4-5	
<b>COMPORAMENTO DEL COLORE</b>	<b>Test Utilizzato</b>	<b>Risultati</b>	
Resistenza della tinta allo sfregamento:	Secco Umido	UNE-EN ISO 105-X12:2003	4-5
			3-4
Resistenza della tinta al lavaggio:	Degradazione del colore Scarico del colore	UNE-EN ISO 105-C06:1997+AC2009	5
			4-5
Resistenza della tinta al sudore acido:	Degradazione del colore Scarico del colore	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	5
			4-5
Resistenza della tinta al sudore alcalino:	Degradazione del colore Scarico del colore	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	5
			4-5
Resistenza della tinta alla luce artificiale:		UNE-EN ISO 105-B02:2001- Metodo 2	5
Resistenza della tinta allo sbiancamento con perossido:		UNE-EN ISO 105-N02:1993	4-5
Le caratteristiche possono variare all'interno delle tolleranze commerciali			
Condizioni di lavaggio:			