

SCHEMA TECNICA DEL TESSUTO

TESSUTO:		20259	
USO FINALE:		Abbigliamento da lavoro	
DESCRIZIONE DEL TESSUTO		CARATTERISTICHE	
Composizione (UNE 40110:1994):		50% Poliestere 50% Cotone	
Legatura (UNE 40017:1982 e UNE 40161:1980):		Quadretti 1x1	
Grammatura finale (UNE-EN 12127:1998):		110 g/m ²	
Fili (ISO 7211-5:1984):		Ordito Ne45 Trama Ne45	
Densità (UNE-EN 1049-2:95):		Ordito 40/cm Trama 30/cm	
Altezza:		150 cm	
COMPORAMENTO FISICO		Test Utilizzato	Risultati
Resistenza alla rottura:	Ordito	UNE-EN ISO 13934-1:1999 Strisce	930 N
	Trama		450 N
Resistenza allo strappo:	Ordito	ASTM D 1424:2007	25 N
	Trama		18 N
Stabilità dimensionale al lavaggio e all'asciugatura domestica:	Ordito	UNE-EN ISO 5077:2008+ERRATUM:2008	-0,90%
	Trama		-0,80%
Pilling:		UNE-EN ISO 12945-2:2001	4
COMPORAMENTO DEL COLORE		Test Utilizzato	Risultati
Resistenza della tinta allo sfregamento:	Secco	UNE-EN ISO 105-X12:2003	4
	Umido		3-4
Resistenza della tinta al lavaggio:	Degradazione del colore	UNE-EN ISO 105-C06:1997+AC2009	4
	Scarico del colore		3-4
Resistenza della tinta al sudore acido:	Degradazione del colore	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	4
	Scarico del colore		3-4
Resistenza della tinta al sudore alcalino:	Degradazione del colore	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	4
	Scarico del colore		3-4
Resistenza della tinta alla luce artificiale:		UNE-EN ISO 105-B02:2001- Metodo 2	4
Resistenza della tinta allo sbiancamento con perossido:		UNE-EN ISO 105-N02:1993	3
Le caratteristiche possono variare all'interno delle tolleranze commerciali			
Condizioni di lavaggio:     			