

SCHEMA TECNICA DEL TESSUTO

TESSUTO:	23005 - Serge		
USO FINALE:	Abbigliamento classico da lavoro		
DESCRIZIONE DEL TESSUTO			
CARATTERISTICHE			
Composizione (UNE 40110:1994):	65% Poliestere 35% Viscosa		
Legatura (UNE 40017:1982 e UNE 40161:1980):	Gabardine 2x2		
Grammatura finale (UNE-EN 12127:1998):	250 g/m ²		
Fili (ISO 7211-5:1984):	Ordito Ne30/2 Trama Ne30/2		
Densità (UNE-EN 1049-2:95):	Ordito 30/cm Trama 23/cm		
Altezza:	150 cm		
COMPORAMENTO FISICO			
Resistenza alla rottura:	Ordito	UNE-EN ISO 13934-1:1999 Strisce	1400 N
	Trama		960 N
Resistenza allo strappo:	Ordito	ASTM D 1424:2007	110 N
	Trama		104 N
Stabilità dimensionale al lavaggio e all'asciugatura domestica:	Ordito	UNE-EN ISO 5077:2008+ERRATUM:2008	-1,80%
	Trama		-0,90%
Pilling:		UNE-EN ISO 12945-2:2001	4-5
COMPORAMENTO DEL COLORE			Risultati
Resistenza della tinta allo sfregamento:	Secco	UNE-EN ISO 105-X12:2003	3-4
	Umido		3
Resistenza della tinta al lavaggio:	Degradazione del colore	UNE-EN ISO 105-C06:1997+AC2009	5
	Scarico del colore		4-5
Resistenza della tinta al sudore acido:	Degradazione del colore	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	4-5
	Scarico del colore		4
Resistenza della tinta al sudore alcalino:	Degradazione del colore	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	4-5
	Scarico del colore		4
Resistenza della tinta alla luce artificiale:		UNE-EN ISO 105-B02:2001- Metodo 2	4
Resistenza della tinta allo sbiancamento con perossido:		UNE-EN ISO 105-N02:1993	3-4
Le caratteristiche possono variare all'interno delle tolleranze commerciali			
Condizioni di lavaggio:			