

## SCHEMA TECNICA DEL TESSUTO

<b>TESSUTO:</b>	23006 - Tropical	
<b>USO FINALE:</b>	Abbigliamento classico da lavoro	
<b>DESCRIZIONE DEL TESSUTO</b>		
<b>CARATTERISTICHE</b>		
Composizione (UNE 40110:1994):	65% Poliestere 35% Viscosa	
Legatura (UNE 40017:1982 e UNE 40161:1980):	1x1	
Grammatura finale (UNE-EN 12127:1998):	180 g/m <sup>2</sup>	
Fili (ISO 7211-5:1984):	Ordito Ne30/2 Trama Ne30/2	
Densità (UNE-EN 1049-2:95):	Ordito 23/cm Trama 20/cm	
Altezza:	150 cm	
<b>COMPORAMENTO FISICO</b>		
	<b>Test Utilizzato</b>	<b>Risultati</b>
Resistenza alla rottura: Ordito	UNE-EN ISO 13934-1:1999 Strisce	680 N
Trama		660 N
Resistenza allo strappo: Ordito	ASTM D 1424:2007	45 N
Trama		51 N
Stabilità dimensionale al lavaggio e all'asciugatura domestica: Ordito	UNE-EN ISO 5077:2008+ERRATUM:2008	-1,50%
Trama		-1,50%
Pilling:	UNE-EN ISO 12945-2:2001	4-5
<b>COMPORAMENTO DEL COLORE</b>		
	<b>Test Utilizzato</b>	<b>Risultati</b>
Resistenza della tinta allo sfregamento: Secco	UNE-EN ISO 105-X12:2003	4-5
Umido		3-4
Resistenza della tinta al lavaggio: Degradazione del colore	UNE-EN ISO 105-C06:1997+AC2009	5
Scarico del colore		4-5
Resistenza della tinta al sudore acido: Degradazione del colore	UNE-EN ISO 105-E04:2009+ERRATUM2009	5
Scarico del colore		4-5
Resistenza della tinta al sudore alcalino: Degradazione del colore	UNE-EN ISO 105-E04:2009+ERRATUM2009	5
Scarico del colore		4-5
Resistenza della tinta alla luce artificiale:	UNE-EN ISO 105-B02:2001- Metodo 2	4-5
Resistenza della tinta allo sbiancamento con perossido:	UNE-EN ISO 105-N02:1993	3
Le caratteristiche possono variare all'interno delle tolleranze commerciali		
Condizioni di lavaggio:		