

FICHA TÉCNICA DE TEJIDO

TEJIDO:	32600		
USO FINAL:	Ropa Laboral		
DESCRIPCION DEL TEJIDO		CARACTERISTICAS	
Composición(UNE 40110:1994):	100% Algodón		
Construcción(UNE 40017:1982 y UNE 40161:1980):	Sarga 3x1		
Peso acabado(UNE-EN 12127:1998):	260 g/m ²		
Título hilo(ISO 7211-5:1984):	Urdimbre Ne16 Trama Ne12		
Densidad(UNE-EN 1049-2:95):	Urdimbre 40/cm Trama 19/cm		
Ancho uzil:	160 cm		
COMPORTAMIENTO FISICO		Test Utilizado	Resultados
Resistência a la rotura por tracción:	Urdimbre	UNE-EN ISO 13934-1:1999 Tiras	1400 N
	Trama		750 N
Resistencia al rasgado:	Urdimbre	ASTM D 1424:2007	31 N
	Trama		27 N
Estabilidad dimensional al lavado e secado domésticos:	Urdimbre	UNE-EN ISO 5077:2008+ERRATUM:2008	-0,90%
	Trama		-1,10%
Pilling:	UNE-EN ISO 12945-2:2001		4
COMPORTAMIENTO DEL COLOR		Test Utilizado	Resultados
Solidez de las tinturas al frote:	Seco	UNE-EN ISO 105-X12:2003	4-5
	Mojado		3
Solidez de las tinturas al lavado:	Color degradación	UNE-EN ISO 105-C06:1997+AC2009	4-5
	Color descarga		4-5
Solidez de las tinturas al sudor ácido:	Color degradación	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	5
	Color descarga		3-4
Solidez de las tinturas al sudor alcalino:	Color degradación	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	5
	Color descarga		3-4
Solidez de las tinturas a la luz artificial:	UNE-EN ISO 105-B02:2001- Método 2		3-4
Solidez de las tinturas al blanqueo con peróxido:	UNE-EN ISO 105-N02:1993		4-5
Las características pueden variar dentro de tolerancias comerciales			
Lavado Doméstico:			