

FICHA TÉCNICA DE TEJIDO

TEJIDO:		33550	
USO FINAL:		Ropa Laboral	
DESCRIPCION DEL TEJIDO		CARACTERISTICAS	
Composición(UNE 40110:1994):		100% Algodón	
Construcción(UNE 40017:1982 y UNE 40161:1980):		Sarga 3x1	
Peso acabado(UNE-EN 12127:1998):		340 g/m ²	
Titulo hilo(ISO 7211-5:1984):		Urdimbre Ne8 Trama Ne8	
Densidad(UNE-EN 1049-2:95):		Urdimbre 27/cm Trama 15/cm	
Ancho uzil:		160 cm	
COMPORTAMIENTO FISICO		Test Utilizado	
Resistência a la rotura por tracción:	Urdimbre	UNE-EN ISO 13934-1:1999 Tiras	1600 N
	Trama		870 N
Resistencia al rasgado:	Urdimbre	ASTM D 1424:2007	50 N
	Trama		38 N
Estabilidad dimensional al lavado e secado domésticos:	Urdimbre	UNE-EN ISO 5077:2008+ERRATUM:2008	-1,50%
	Trama		-1,20%
Pilling:		UNE-EN ISO 12945-2:2001	4
COMPORTAMIENTO DEL COLOR		Test Utilizado	Resultados
Solidez de las tinturas al frote:	Seco	UNE-EN ISO 105-X12:2003	4-5
	Mojado		4
Solidez de las tinturas al lavado:	Color degradación	UNE-EN ISO 105-C06:1997+AC2009	4-5
	Color descarga		4-5
Solidez de las tinturas al sudor ácido:	Color degradación	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	4-5
	Color descarga		4
Solidez de las tinturas al sudor alcalino:	Color degradación	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	4-5
	Color descarga		4
Solidez de las tinturas a la luz artificial:		UNE-EN ISO 105-B02:2001- Método 2	4
Solidez de las tinturas al blanqueo con peróxido:		UNE-EN ISO 105-N02:1993	4
Las características pueden variar dentro de tolerancias comerciales			
Lavado Doméstico:			