

## FICHA TÉCNICA DE TEJIDO

<b>TEJIDO:</b>	9119	
<b>USO FINAL:</b>	Ropa Laboral	
<b>DESCRIPCION DEL TEJIDO</b>	<b>CARACTERISTICAS</b>	
Composición(UNE 40110:1994):	70% Algodón 30% Poliéster	
Construcción(UNE 40017:1982 y UNE 40161:1980):	Oxford	
Peso acabado(UNE-EN 12127:1998):	130 g/m <sup>2</sup>	
Título hilo(ISO 7211-5:1984):	Urdimbre Ne45 Trama Ne16	
Densidad(UNE-EN 1049-2:95):	Urdimbre 41/cm Trama 18/cm	
Ancho uzil:	150 cm	
<b>COMPORTAMIENTO FISICO</b>	<b>Test Utilizado</b>	<b>Resultados</b>
Resistência a la rotura por tracción:	Urdimbre Trama UNE-EN ISO 13934-1:1999 Tiras	950 N
		510 N
Resistencia al rasgado:	Urdimbre Trama ASTM D 1424:2007	25 N
		18 N
Estabilidad dimensional al lavado e secado domésticos:	Urdimbre Trama UNE-EN ISO 5077:2008+ERRATUM:2008	-2,00%
		-2,00%
Pilling:	UNE-EN ISO 12945-2:2001	4-5
<b>COMPORTAMIENTO DEL COLOR</b>	<b>Test Utilizado</b>	<b>Resultados</b>
Solidez de las tinturas al frote:	Seco Mojado UNE-EN ISO 105-X12:2003	4
		3-4
Solidez de las tinturas al lavado:	Color degradación Color descarga UNE-EN ISO 105-C06:1997+AC2009	5
		4-5
Solidez de las tinturas al sudor ácido:	Color degradación Color descarga UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	4
		3-4
Solidez de las tinturas al sudor alcalino:	Color degradación Color descarga UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	4
		3-4
Solidez de las tinturas a la luz artificial:	UNE-EN ISO 105-B02:2001- Método 2	4
Solidez de las tinturas al blanqueo con peróxido:	UNE-EN ISO 105-N02:1993	3-4
Las características pueden variar dentro de tolerancias comerciales		
Lavado Doméstico:		