

FICHA TÉCNICA DE TEJIDO

TEJIDO:	11269		
USO FINAL:	Ropa Laboral		
DESCRIPCION DEL TEJIDO			
CARACTERISTICAS			
Composición(UNE 40110:1994):	50% Poliéster 50% Algodón		
Construcción(UNE 40017:1982 y UNE 40161:1980):	Rayas 1x1		
Peso acabado(UNE-EN 12127:1998):	110 g/m ²		
Título hilo(ISO 7211-5:1984):	Urdimbre Ne45 Trama Ne45		
Densidad(UNE-EN 1049-2:95):	Urdimbre 40/cm Trama 30/cm		
Ancho uzil:	150 cm		
COMPORTAMIENTO FISICO			
Resistência a la rotura por tracción:	Urdimbre	UNE-EN ISO 13934-1:1999 Tiras	930 N
	Trama		450 N
Resistencia al rasgado:	Urdimbre	ASTM D 1424:2007	25 N
	Trama		18 N
Estabilidad dimensional al lavado e secado domésticos:	Urdimbre	UNE-EN ISO 5077:2008+ERRATUM:2008	-0,90%
	Trama		-0,80%
Pilling:	UNE-EN ISO 12945-2:2001		4
COMPORTAMIENTO DEL COLOR			Resultados
Solidez de las tinturas al frote:	Seco	UNE-EN ISO 105-X12:2003	4
	Mojado		3-4
Solidez de las tinturas al lavado:	Color degradación	UNE-EN ISO 105-C06:1997+AC2009	4
	Color descarga		3-4
Solidez de las tinturas al sudor ácido:	Color degradación	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	4
	Color descarga		3-4
Solidez de las tinturas al sudor alcalino:	Color degradación	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	4
	Color descarga		3-4
Solidez de las tinturas a la luz artificial:	UNE-EN ISO 105-B02:2001- Método 2		4
Solidez de las tinturas al blanqueo con peróxido:	UNE-EN ISO 105-N02:1993		3
Las características pueden variar dentro de tolerancias comerciales			
Lavado Doméstico:			