

SCHEDA TECNICA DEL TESSUTO

TESSUTO:		31750	
USO FINALE:		Abbigliamento da lavoro	
DESCRIZIONE DEL TESSUTO		CARATTERISTICHE	
Composizione(UNE 40110:1994):		65% Poliestere 35% Cotone	
Legatura (UNE 40017:1982 e UNE 40161:1980):		Gabardine 2x1	
Grammatura finale (UNE-EN 12127:1998):		200 g/m ²	
Fili (ISO 7211-5:1984):		Ordito Ne20 Trama Ne20	
Densità (UNE-EN 1049-2:95):		Ordito 40/cm Trama 24/cm	
Altezza:		160 cm	
COMPORAMENTO FISICO		Test Utilizzato	
Resistenza alla rottura:	Ordito	UNE-EN ISO 13934-1:1999 Strisce	1700 N
	Trama		880 N
Resistenza allo strappo:	Ordito	ASTM D 1424:2007	56 N
	Trama		41 N
Stabilità dimensionale al lavaggio e all'asciugatura domestica:	Ordito	UNE-EN ISO 5077:2008+ERRATUM:2008	± 1,5%
	Trama		± 2%
Stabilità dimensionale al lavaggio e all'asciugatura industriale:	Ordito	UNE-EN ISO 15797:2004/ AC 2004	± 3%
	Trama		± 3%
Pilling:		UNE-EN ISO 12945-2:2001	4-5
COMPORAMENTO DEL COLORE		Test Utilizzato	Risultati
Resistenza della tinta allo sfregamento:	Secco	UNE-EN ISO 105-X12:2003	4-5
	Umido		4
Resistenza della tinta al lavaggio:	Degradazione del colore	UNE-EN ISO 105-C06:1997+AC2009	5
	Scarico del colore		4-5
Resistenza della tinta al sudore acido:	Degradazione del colore	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	5
	Scarico del colore		4-5
Resistenza della tinta al sudore alcalino:	Degradazione del colore	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	5
	Scarico del colore		4-5
Resistenza della tinta alla luce artificiale:		UNE-EN ISO 105-B02:2001- Metodo 2	4-5
Resistenza della tinta allo sbiancamento con perossido:		UNE-EN ISO 105-N02:1993	4-5
Le caratteristiche possono variare all'interno delle tolleranze commerciali			
Condizioni di lavaggio: 			