

SCHEDA TECNICA DEL TESSUTO

TESSUTO:	32350		
USO FINALE:	Abbigliamento da lavoro		
DESCRIZIONE DEL TESSUTO		CARATTERISTICHE	
Composizione (UNE 40110:1994):	65% Poliestere 35% Cotone		
Legatura (UNE 40017:1982 e UNE 40161:1980):	Gabardine 2x1		
Grammatura finale (UNE-EN 12127:1998):	240 g/m ²		
Fili (ISO 7211-5:1984):	Ordito Ne14 Trama Ne14		
Densità (UNE-EN 1049-2:95):	Ordito 32/cm Trama 21/cm		
Altezza:	160 cm		
COMPORAMENTO FISICO		Test Utilizzato	Risultati
Resistenza alla rottura:	Ordito	UNE-EN ISO 13934-1:1999 Strisce	1870 N
	Trama		950 N
Resistenza allo strappo:	Ordito	ASTM D 1424:2007	66 N
	Trama		49 N
Stabilità dimensionale al lavaggio e all'asciugatura domestica:	Ordito	UNE-EN ISO 5077:2008+ERRATUM:2008	± 1,5%
	Trama		± 2%
Stabilità dimensionale al lavaggio e all'asciugatura industriale:	Ordito	UNE-EN ISO 15797:2004/ AC 2004	± 3%
	Trama		± 3%
Pilling:		UNE-EN ISO 12945-2:2001	4
COMPORAMENTO DEL COLORE		Test Utilizzato	Risultati
Resistenza della tinta allo sfregamento:	Secco	UNE-EN ISO 105-X12:2003	4-5
	Umido		4
Resistenza della tinta al lavaggio:	Degradazione del colore	UNE-EN ISO 105-C06:1997+AC2009	4-5
	Scarico del colore		4-5
Resistenza della tinta al sudore acido:	Degradazione del colore	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	5
	Scarico del colore		4-5
Resistenza della tinta al sudore alcalino:	Degradazione del colore	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	5
	Scarico del colore		4-5
Resistenza della tinta alla luce artificiale:		UNE-EN ISO 105-B02:2001- Metodo 2	4-5
Resistenza della tinta allo sbiancamento com perossido:		UNE-EN ISO 105-N02:1993	4-5
Le caratteristiche possono variare all'interno delle tolleranze commerciali			
Condizioni di lavaggio:			