

FICHE TECHNIQUE DU TISSU

TISSU:	64052		
UTILISATION FINALE:	Vêtement de travail		
DESCRIPTION DU TISSU		CARACTÉRISTIQUES	
Composition (UNE 40110:1994):	60% Coton 40% Polyester		
Ligament (UNE 40017:1982 e UNE 40161:1980):	Sergé 2x1		
Poids fini (UNE-EN 12127:1998):	250 g/m ²		
Titre des fils (ISO 7211-5:1984):	Toile Ne14 Trame Ne14		
Densité (UNE-EN 1049-2:95):	Toile 36/cm Trame 20/cm		
Largeur:	160 cm		
COMPORTEMENT PHYSIQUE		Test Utilisé	Resultats
Résistance à la friction:	Toile	UNE-EN ISO 13934-1:1999 Bandes	1450 N
	Trame		760 N
Résistance à la déchirure:	Toile	ASTM D 1424:2007	34 N
	Trame		23 N
Stabilité dimensionnelle au lavage et au séchage domestique:	Toile	UNE-EN ISO 5077:2008+ERRATUM:2008	± 1,5%
	Trame		± 2%
Stabilité dimensionnelle au lavage et au séchage industriel:	Toile	UNE-EN ISO 15797:2004/ AC 2004	± 3%
	Trame		± 3%
Boulochage:	UNE-EN ISO 12945-2:2001		4
COMPORTEMENT DE LA COULEUR		Test Utilisé	Resultats
Solidité de la couleur à la friction:	Sec	UNE-EN ISO 105-X12:2003	4-5
	Humide		4
Solidité de la couleur au lavage:	Dégradation de la couleur	UNE-EN ISO 105-C06:1997+AC2009	4-5
	Décharge de la couleur		4-5
Solidité de la couleur à la transpiration acide:	Dégradation de la couleur	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	5
	Décharge de la couleur		4-5
Solidité de la couleur à la transpiration alcaline:	Dégradation de la couleur	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	5
	Décharge de la couleur		4-5
Solidité de la couleur à la lumière artificielle:	UNE-EN ISO 105-B02:2001- Método 2		6
Solidité de la couleur au blanchissement au peroxyde:	UNE-EN ISO 105-N02:1993		4-5
Ces caractéristiques peuvent varier selon les tolérances commerciales			
Conditions de lavage:			