

FICHA TECNICA DE TEJIDO

TEJIDO:	32350		
USO FINAL:	Ropa Laboral		
DESCRIPCION DEL TEJIDO		CARACTERISTICAS	
Composición(UNE 40110:1994):	65% Poliéster 35% Algodón		
Construcción(UNE 40017:1982 y UNE 40161:1980):	Sarga 2x1		
Peso acabado(UNE-EN 12127:1998):	242 g/m ²		
Título hilo(ISO 7211-5:1984):	Urdimbre Ne14 Trama Ne14		
Densidad(UNE-EN 1049-2:95):	Urdimbre 32/cm Trama 21/cm		
Ancho uzil:	160 cm		
COMPORTAMIENTO FISICO		Test Utilizado	Resultados
Resistência a la rotura por tracción:	Urdimbre	UNE-EN ISO 13934-1:1999 Tiras	1870 N
	Trama		950 N
Resistencia al rasgado:	Urdimbre	ASTM D 1424:2007	66 N
	Trama		49 N
Estabilidad dimensional al lavado e secado domésticos:	Urdimbre	UNE-EN ISO 5077:2008+ERRATUM:2008	± 1,5%
	Trama		± 2%
Estabilidad dimensional al lavado e secado industrial:	Urdimbre	UNE-EN ISO 15797:2004/ AC 2004	± 3%
	Trama		± 3%
Pilling:		UNE-EN ISO 12945-2:2001	4
COMPORTAMIENTO DEL COLOR		Test Utilizado	Resultados
Solidez de las tinturas al frote:	Seco	UNE-EN ISO 105-X12:2003	4-5
	Mojado		4
Solidez de las tinturas al lavado:	Color degradación	UNE-EN ISO 105-C06:1997+AC2009	4-5
	Color descarga		4-5
Solidez de las tinturas al sudor ácido:	Color degradación	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	5
	Color descarga		4-5
Solidez de las tinturas al sudor alcalino:	Color degradación	UNE-EN ISO105-E04:2009+ERRATUM2009	5
	Color descarga		4-5
Solidez de las tinturas a la luz artificial:		UNE-EN ISO 105-B02:2001- Método 2	4-5
Solidez de las tinturas al blanqueo con peróxido:		UNE-EN ISO 105-N02:1993	4-5
Las características pueden variar dentro de tolerancias comerciales			
Condiciones de Lavado:			